


# LAŤ (LTA-R2); Rozměr 20x60mm (Hrana R2); JMD;


PRODUKTOVÝ LIST (Kód: 06YPL-LTAR2-020060)



Spotřeba: 16,67 bm / m<sup>2</sup>  
 50,00 m<sup>2</sup> / m<sup>3</sup>  
 833 bm / m<sup>3</sup>  
 (Dle ŠP)

Hmotnost: 0,694 Kg / bm  
 11,6 Kg / m<sup>2</sup>  
 580 Kg / m<sup>3</sup> (průměr)  
 Plocha: 1197 mm<sup>2</sup> (průřez)

JesenickyMODRIN.cz



Jesenický MODŘÍN je  
 Národním bohatstvím ČR

## LEGENDA MATERIÁLU

- 0,101 m<sup>2</sup> NP / 1bm profilu
- 0,157 m<sup>2</sup> NP / 1bm profilu

	<b>LAŤ (LTA-R2); ROZMĚR 20x60MM (HRANA R2MM); DÉLKA PROFILU:</b> 4 BM	<b>Kvalita AB</b>
06ZLTAjmd0200604000R2abN0	JESENICKÝ MODŘÍN S GARANCÍ PŮVODU; VLHKOST 16±3%; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ P.Ú. (PLOCHA: 0,101-0,157 M <sup>2</sup> /BM)	

## LEGENDA ZNAČENÍ KVALITY A JAKOSTI

<b>Kvalita AA</b>	<b>KVALITA AA - VÝBĚROVÁ;</b> JAKOST I.	<b>Kvalita D2</b>	<b>KVALITA BCD; JAKOST I. a II.;</b>
<b>Kvalita AB</b>	<b>KVALITA AB - BĚŽNÁ;</b> JAKOST I.		VADY V HOBLOVÁNÍ, PROFILACI a KVALITĚ
<b>Kvalita BC</b>	<b>KVALITA BC - NÍZKÁ;</b> JAKOST I.	<b>Kvalita BR</b>	<b>KVALITA BR - BEZ ROZLIŠENÍ;</b> JAKOST I.

TOLERANCE ROZMĚRŮ PŘI HOBLOVÁNÍ: **±1,0MM**  
 CÍLOVÉ ROZMĚRY PO SESCHNUTÍ: **- 2,0MM** (tloušťka)  
 (Vlhkost v době výroby 16 ± 3%) **- 3,0MM** (šířka)

- TISK 19.02.2023

Měřítka		<b>M 1 : 1</b>		<b>LAŤ (LTA-R2); Rozměr 20x60mm (Hrana R2); JMD;</b>	
Strana <b>LTAR2</b> <b>020060</b>	Datum 1.v. Vypracoval Kontroloval Schválil	10.11.2022 ... ... Petr Vala	PETR VALA náměstí Svobody 3/14; 795 01 Rýmařov www.JesenickyMODRIN.cz Tel.: 775 219 194; Email: info@petr-vala.cz	<b>Petr VALA</b> náměstí Svobody 3/14, 795 01 Rýmařov Tel. 775 219 194; e-mail: info@petr-vala.cz IČ: 081 90 291; DIČ: CZ 8211145844 <b>www.jesenickyMODRIN.cz</b>	