


# LAŤ (LTA-R2); Rozměr 40x140mm (Hrana R2); JMD; PRODUKTOVÝ LIST (Kód: 06YPL-LTAR2-040140)



Spotřeba: 7,14 bm / m<sup>2</sup>  
 25,00 m<sup>2</sup> / m<sup>3</sup>  
 178,5 bm / m<sup>3</sup>  
 (Dle ŠP)

Hmotnost: 3,246 Kg / bm  
 23,2 Kg / m<sup>2</sup>  
 580 Kg / m<sup>3</sup> (průměr)  
 Plocha: 5597 mm<sup>2</sup> (průřez)



## LEGENDA MATERIÁLU

- 0,220 m<sup>2</sup> NP / 1bm profilu
- 0,357 m<sup>2</sup> NP / 1bm profilu

	<b>LAŤ (LTA-R2); ROZMĚR 40x140MM (HRANA R2MM); DÉLKA PROFILU:</b> 4 BM	<b>Kvalita AB</b>
06ZLTAjmd0401404000R2abN0	JESENICKÝ MODŘÍN S GARANCÍ PŮVODU; VLHKOST 16±3%; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ P.Ú. (PLOCHA: 0,220-0,357M <sup>2</sup> /BM)	

## LEGENDA ZNAČENÍ KVALITY A JAKOSTI

<b>Kvalita AA</b>	<b>KVALITA AA – VÝBĚROVÁ;</b> JAKOST I.	<b>Kvalita D2</b>	<b>KVALITA BCD; JAKOST I. a II.;</b>
<b>Kvalita AB</b>	<b>KVALITA AB – BĚŽNÁ;</b> JAKOST I.		VADY V HOBLOVÁNÍ, PROFILACI a KVALITĚ
<b>Kvalita BC</b>	<b>KVALITA BC – NÍZKÁ;</b> JAKOST I.	<b>Kvalita BR</b>	<b>KVALITA BR – BEZ ROZLIŠENÍ;</b> JAKOST I.

TOLERANCE ROZMĚRŮ PŘI HOBLOVÁNÍ: **±1,0MM**  
 CÍLOVÉ ROZMĚRY PO SESCHNUTÍ: **- 3,0MM** (tloušťka)  
 (Vlhkost v době výroby 16 ± 3%) **- 5,0MM** (šířka)

- TISK 07.04.2024

Měřítko <b>M 1 : 1</b>		<b>LAŤ (LTA-R2); Rozměr 40x140mm (Hrana R2); JMD;</b>	
Strana <b>LTAR2 040140</b>	Datum 1.v. 07.04.2024 Vypracoval Petr Vala Kontroloval ... Schválil ...	PETR VALA náměstí Svobody 3/14; 795 01 Rýmařov www.JesenickyMODRIN.cz Tel.: 775 219 194; Email: info@petr-vala.cz	<b>Petr VALA</b> náměstí Svobody 3/14; 795 01 Rýmařov Tel. 775 219 194; e-mail: info@petr-vala.cz IČ: 081 90 291; DIČ: CZ 8211145844 <b>www.jesenickyMODRIN.cz</b>