

Technický list

## ME008

### FACADE MEMBRANE MC

Fasádní membrána MC

05-09-2024 / V 6

#### Popis

ME008 je plně samolepicí ochranná fasádní membrána pro modulární konstrukce a stavební prvky. Skládá se z netkané polypropylénové textilie se speciálním povlakem a akrylového lepidla.



#### Přednosti produktu

- odolná proti větru a dešti
- plně samolepicí
- dočasně UV stabilní
- rychlá a snadná aplikace
- viditelný podklad díky transparentní struktuře membrány
- různé rozměry pro variabilní možnosti použití

#### Účel použití

ME008 může být použita na horizontální i vertikální povrchy. Díky plné samolepivosti je membrána přímo přilepena na stěnu nebo strop a slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům během stavební fáze. Po montáži komponentů není nutné membránu ME008 odstraňovat a zůstává součástí stěny jako konstrukční prvek. Proto je důležité věnovat pozornost technickým hodnotám a vlastnostem produktu ME008 již ve fázi plánování.

#### Balení

Dodává se na 50 m rolích

Membrána obsahuje 2x přerušovaný liner - 30 cm od kraje pro snadnou fixaci na svislé konstrukce a stropy.

#### Dostupná barva

bílá / transparentní

#### Skladování

V původním balení po dobu 24 měsíců na chladném a suchém místě, bez přímého působení povětrnostních vlivů a UV záření.

Položka č.	Šířka (mm)	Délka role (m)
510805	1500	50
510806	750	50
510807	300	50

Technický list

## ME008

### FACADE MEMBRANE MC

#### Technická specifikace

Měrná hmotnost	EN 1849-2	200 g/m <sup>2</sup>
Reakce na oheň	EN 13501-1	E
Maximální pevnost v tahu v podélném/křížovém směru	EN 12311-2	117 / 78 N/50mm
Odolnost proti protřžení	EN 12310-1	62 / 98 N
Vodotěsnost	EN 1928	třída W1
Propustnost vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	3.5 m
Vzduchotěsnost	EN 12114	< 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa
UV stabilita		4 měsíce
Teplotní odolnost		- 40 °C až + 80 °C

#### Dodatečné informace

Přečtěte si důležité informace na etiketě produktu před jeho zpracováním. K dispozici je rovněž bezpečnostní list.

#### Příprava

Povrch podkladu musí být suchý a bez prachu a volných částic, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci ME008.

#### Aplikace

- ME008 se aplikuje přímo na suché a bezprašné podklady.
- Po odstranění ochranné fólie z rubové strany může být role se samolepicí vrstvou odvinuta směrem k budově a nalepena přímo na podklad.
- Pro bezproblémovou aplikaci a zabránění tvorby vrásek nebo bublinek se během instalace doporučuje fólii přitlačovat měkkou stěrkou nebo štětcem.
- Vzájemné překrytí dvou vrstev membrán by mělo být minimálně 10 cm ve vertikálním směru a minimálně 15 cm v horizontálním směru.
- Pokud je to možné, překrytí by mělo být vždy provedeno ve směru odtoku vody.