

Tabulka použití primerů

Podklad	SP525	SP510	SP540	SP925	SP025	SP050	SP340	SP350	SP351
ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren)	+, AT150, AT106	AT150		AT150	+, AT150	+, AT150	AT150	AT150	AT150
Akrylové sklo (PMMA)	+, AT150, AT106	+, AT150		-	+, AT150	+, AT150	-	-	-
Hliník	+	+	+	+, AT150	+	+	+	+	+
Cihla	AT140	AT140	AT1440	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140
Beton	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140
Elektricky eloxovaný hliník	+	+	+, AT150	AT150	+, AT150	+	+, AT150	+, AT150	+, AT150
Sklo	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Žárově zinkovaná ocel	+, AT150	+		+, AT150	+	+	+, AT150	+, AT150	+, AT150
Železo	+, AT150, AT106	+, AT150		AT150	+	+	+, AT150	+, AT150	+, AT150
Polyamid	AT150	+		+, AT150	+	+	AT150	AT150	AT150
Polyester GRP	+	+		+	+	+	+	+	+
Polypropylen	AT120	AT150		-	-		-	-	-
Polystyrén	AT150, AT106	+		-		+, AT150	AT150	AT150	AT150
Prášková barva	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)	nutno pokaždé vyzkoušet (AT150, AT160)
PVC - fólie	+, AT150, AT106	+, AT150					AT150	AT150	AT150
PVC - tuhé	AT150, AT106, AT160	+, AT150, AT160		-, nutno vyzkoušet	AT150, AT160	+, AT160	AT150	AT150	AT150
Sanitární akrylát - probarvený	+, AT150	+		+, AT150	+, AT150		-	-	-
Nerezová ocel	+, AT150	+	+, AT150	AT150	+, AT150	+	+	+	+
Dlaždice - přední strana	+	+	+	+, AT140	+	+, AT140	+, AT140	+, AT140	+, AT140
Dlaždice - zadní strana	AT140	AT140	AT140	AT140	AT140	+, AT140	+, AT140	+, AT140	+, AT140

Výše uvedená doporučení se týkají vnitřních aplikací a tabulka má pouze informativní charakter.

Díky rozdílné kvalitě podkladů a aplikačních podmínkách je potřeba provést vlastní zkoušky přilnavosti:

+ Není nutná impregnace podkladu primerem.

+,... Testy ukázaly, že někdy, ale ne vždy, je potřeba impregnace podkladu primerem. Doporučujeme vlastní předběžné testy přilnavosti, pokud chcete použití primeru vynechat.

- Produkt není doporučen pro tento typ podkladu. Toto je obecné pravidlo pro substráty jako jsou PE, silikon, butyl, EPDM, asfaltové povrchy a také přírodní kámen.

Prázdné pole, bez uvedení výše uvedených znaků značí, že produkt nebyl v laboratoři vůbec s tímto podkladem testován.